



Multicolor Internacional Comércio Indústria
Importação e Exportação de Pigmentos Ltda.

Av. Patos,1063 – CEP 07222-010 Cumbica - Guarulhos – São Paulo – Brasil
TEL./FAX: 55 –11 – 2481- 9719
CNPJ: 07.761.345/0001-07 - I.E.: 336.773.119.113
Site: www.multicolorpigmentos.com.br
e-mail: comercial@multicolorpigmentos.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

AMARELO POLIPRINT G 3000

Denominação:

Colour Index: Pigment o Yellow 12

CI: 01205

Características de Solidez

Solidez à Luz (conforme DIN 54003)

Tom Pleno: 3(escala crescente de 1 a 8)

Tom Reduzido (1/25 conforme DIN 53235): 2 (escala crescente de 1 a 8)

Solidez à Intempéries

Tom Pleno: 5 (escala crescente de 1 a 5)

Tom Reduzido (1/25 conforme DIN 53235): 5 (escala crescente de 1 a 5)

Solidez a Álcalis: 4,5

Solidez a Ácidos: 5

Teor de Pigmento: 40%

PH: 6 - 7

Obs: A solidez do pigmento depende da concentração utilizada na formulação.