



Multicolor Internacional Comércio Indústria  
Importação e Exportação de Pigmentos Ltda.

Av. Patos, 1063 – CEP 07222-010 Cumbica - Guarulhos – São Paulo – Brasil  
TEL./FAX: 55 –11 – 2481- 9719  
CNPJ: 07.761.345/0001-07 - I.E.: 336.773.119.113  
Site: [www.multicolorpigmentos.com.br](http://www.multicolorpigmentos.com.br)  
e-mail: [comercial@multicolorpigmentos.com.br](mailto:comercial@multicolorpigmentos.com.br)

## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

### MAGENTA POLIPRINT BR 2900

**Denominação:**

**Colour Index: Pigment o Red 23**

**CI: 3193**

#### Características de Solidez

Solidez à Luz (conforme DIN 54003)

Tom Pleno: 5 (escala crescente de 1 a 8)

Tom Reduzido (1/25 conforme DIN 53235): 4 (escala crescente de 1 a 8)

Solidez à Intempéries

Tom Pleno: 5 (escala crescente de 1 a 5)

Tom Reduzido (1/25 conforme DIN 53235): 5 (escala crescente de 1 a 5)

Solidez a Álcalis: 4,5

Solidez a Ácidos: 3,5

Teor de Pigmento: aproximadamente 50%

PH: 6 - 7

Obs: A solidez do pigmento depende da concentração utilizada na formulação.